

Doerrenberg   
**HC16S** / 1.2085  
 ACERO INOXIDABLE PRETRATADO

## PROGRAMA DE MEDIDAS

**Análisis, %**  
 C 0,33 Si 0,30 Mn 0,80 Cr 16,00  
 S 0,06 Ni 0,30



**REDONDO (mm)**

### Equivalencias con normas

W.-Nr.:	1.2085	consultar
UNE	-	
AISI	~422+S	
AFNOR	Z35CD17S	
DIN	X33CrS16	

**Estado de suministro**  
 pretratado 900-1100 N/mm<sup>2</sup>

**PLANO (mm)**, en anchos de 1000 a 2000 mm.

### Propiedades

Acero inoxidable martensítico con excelente mecanizabilidad

espesores disponibles,

20	25	26	30	35	40	45	50	62	65
71	80	85	92	100	110	120	130	140	150
155	160	175	185	190	205	220	235	255	285
			305						

### Aplicaciones

Todas aquellas aplicaciones que requieran inoxidabilidad, especialmente en los marcos para la inyección de plásticos o procesado de materiales corrosivos.

### Otros formatos,

- plétinas pre-mecanizadas
- anillos laminados/forjados
- piezas forjadas bajo plano

\* Las medidas indicadas son parcialmente disponibles en almacén de cromova.

Programa y otras medidas especiales totalmente disponibles en almacén central de Dörrenberg o nueva fabricación.

Consulte disponibilidad.